

**TECHNICKÝ LIST VÝROBKU**  
**Malta ke spárování pohledového zdiva FM**  
FM FUGENMÖRTEL

Spárovací malta FM je hotově namíchaná, zušlechtěná suchá maltová směs, jejíž neměnnou kvalitu zajišťuje automatické odvažování všech komponentů.

**TECHNICKÉ ÚDAJE:**

- Pevnost v tlaku: min 10 MPa
- Zpracovatelnost: cca 2 hodiny
- Záměsová voda: cca 4,5 l / 40 kg
- Vydatnost: cca 24 litrů / 40 kg
- Barvy: zářivě bílá, bíloběžová, bílošedá, cementově šedá, myší šed', střední šed', antracitová šed', antracitově černá, sulfadurová – vhodná ke spárování kanalizačních objektů.
- Teplota při zpracování: nad + 5 °C
- K dodání: pytle 10 kg, 25 kg, 40 kg

**VLASTNOSTI:**

Spárovací malta fy quick-mix FM má upravenou schopnost vázat vodu, čímž je zvýšena ochrana před "stržením" malty. Spárovací malta je velmi poddajná a drží dobře i na boku obkladu, cihly. Vytvrzená spárovací malta je mrazuvzdorná a odolná proti vlivům počasí. Jelikož jsou v maltě hydrofobizační přísady, odpuzuje vytvrzená spárovací malta vodu. Malta je prodyšná a nevznikají v ní trhlinky. Barevné spárovací malty obsahují anorganické pigmenty. Proto jsou barevné malty odolné proti vlivům počasí, světla a cementu.

**POUŽITÍ:**

Spárovací malta FM od firmy quick-mix je vhodná pro spárování ve vnitřním i vnějším prostředí. Lze s ní spárovat jakýkoliv přírodní kámen a neglazované obklady, dlažby, desky nebo pásy. Při spárování ve vlhkém prostředí /přirozená zemní vlhkost/ vtlačte spárovací maltu FM v konzistenci zavlhlé.

**SLOŽENÍ & KVALITA:**

Směs obsahuje písek, popílek a jako pojivo je použit cement, další organické přísady ve vhodném složení. Zušlechtěná maltová směs.

**ZPRACOVÁNÍ:**

Čtyřicetkilový pytel spárovací malty FM od firmy quick-mix smíchejte se 4,5 - 5 litry čisté vody do zpracovatelné konzistence. Eventuálně přidejte vodu dle stupně zemní vlhkosti tak, aby byla vždy po ruce spárovací malta zavlhlé konzistence. Namíchanou maltu zpracujte do 2 hodin po namíchání. Do spárovací malty nesmíte přidávat žádné další přísady. Čerstvou maltu chraňte před vodními srážkami, například zavěšenou folií.

#### VYDATNOST:

Obsah 40 kilogramového pytle po zamíšení s vodou vydá asi 24 litrů zpracovatelné spárovací malty. Spotřeba na vyspárování 1 m<sup>2</sup> pohledového zdiva se pohybuje mezi 3,0 až 4,5 l hotové spárovací malty.

#### SKLADOVÁNÍ:

V suchu na dřevěných paletách. Doporučujeme zpracovat do 6 měsíců.

#### BALENÍ:

Dodává se v pytlích o váze 10 kg, 25 kg, 40 kg.

#### OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI:

Tento výrobek obsahuje cement a s vlhkostí reaguje zásaditě. Maltová směs dráždí kůži a oči. Představuje nebezpečí senzibilizace při styku s kůží. Nevdechujte prach. Zamezte kontaktu s kůží a s očima. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a v případě potřeby i ochranné brýle či obličejový štít. Osobní pracovní ochranné prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je třeba ihned vyměnit. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Před pracovní přestávkou a po práci si omyjte ruce vodou a mýdlem a potom pokožku ošetřete reparačním krémem. Uchovávejte mimo dosah dětí.

#### PRVNÍ POMOC:

Při potřísnění odložte kontaminovaný oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Při zasažení očí je vymývejte 10-15 minut velkým množstvím vody, při náhodném požití vypláchněte ústa a vypijte asi půl litru vody. Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí a požití vždy vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí tento technický list.

#### POZNÁMKA:

Uvedené informace vyplývají ze zkušeností získaných četnými zkouškami a praktickými pokusy, které ne vždy odpovídají podmínkám praxe. Doporučujeme proto provést si vlastní zkoušku. Vyhrazuje si však právo na technické změny plynoucí z dalšího technického vývoje. Jinak platí naše obecné obchodní podmínky.

#### TECHNICKÝ LIST VYDAL:

quick – mix k.s.  
Vínohradská 82  
618 00 Brno  
tel: 548 210 441  
fax: 548 216 657